



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

### QUALITÄTSSORTIERUNG

#### ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 85 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 80 mm)
- ◆ Endrisse  
(bis max. 250 mm Länge, max. 3 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche  
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale  
überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre
- ◆ Schädlingsbefall

#### GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste  
(bis Ø 45 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste (bis Ø 40 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen  
(bis Ø 45 mm, max. 4 Stellen/Brett)

#### VORKOMMEND

- ◆ Stapellattenmarkierung
- ◆ Hobelschläge (max. 2 Stück/Brett)

#### OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

#### BESONDERHEITEN

- ◆ Sägeraue Stellen, Brandflecken und vorkommende Verminderungen an den Brettbreiten sind charakteristisch für diese Sortierung

Technische Änderungen vorbehalten!

### QUALITY GRADING

#### PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 85 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 80 mm)
- ◆ End shakes (< 250 mm length, < 3 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Deep shakes on surface  
(< 400 mm length, < 3 mm width)
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith
- ◆ Pest & fungi infestation

#### SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Dead knots (Ø < 45 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Unsound knots  
(Ø < 40 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Machining defects  
(Ø < 45 mm, max. 4 spots per board)

#### OCCASIONAL

- ◆ Stick marks
- ◆ Cutter marks (max. 2 spots per board)

#### TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

#### SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Planing defects (rough sawn, skips, burn marks, and occasionally occurring in board width) are characteristic for this grade

Subject to change without prior notice!

### SELEZIONE DELLA QUALITÀ

#### AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 85 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 80 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata  
(lungh. fino a 250 mm, largh. max. 3 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie  
(fino a 400 mm lunghez., max. 3 mm largh.)
- ◆ Alburno sano
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari
- ◆ Infestazione da parassiti

#### INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 45 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Nodi affetti da carie  
(fino a Ø 40 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 45 mm, max. 4 punti/tavola)

#### SPORADICO

- ◆ Marcatura dei listelli
- ◆ Difetti di Pialla (max. 2 punti/tavola)

#### TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

#### PARTICOLARITÀ

- ◆ punti segati, marchio a fuoco ed eventuali riduzioni della larghezza della tavola sono caratteristici di questa qualificazione

Con riserva di cambiamenti tecnici!

#### Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 169/139/133 x 1973/1473/1000 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 207/167 x 1973/1473 mm

#### Montage / installation / montaggio

